

Technische Information Holzfaserdämmplatte

Art.-Nr. 406 354

HARO
Quality Flooring

Produkt	Trittschall-, Ausgleichs- und Wärmedämmunterlage für Laminat und Parkett
Produkt-zusammensetzung	Aus natürlicher Holzfaser
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- Gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm- Hohe Druckfestigkeit bis zu 15 t/m²- Hilft Energie sparen aufgrund wärmedämmender Eigenschaften und hoher Isolationswirkung
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE-Folie auszulegen- Stöße dicht verlegen- Zuschnitte mit Teppichmesser
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- Ökologisch und umweltverträglich- Recyclebar

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 5 mm
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	~ 2 mm
	Druckfestigkeit (CS)	~ 150 kPa
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	~ 50 kPa
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	> 150.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit (RLB)	> 800 mm
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	0,03 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,071 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung	Nein	
Flächengewicht	ca. 1,28kg/m ²	
Raumgewicht	250 kg/m ³	
Abmessung	0,79 x 0,59 m	
Paketinhalt	15 Stk. pro Paket = 7,0 m ²	
Paletteninhalt	182 m ² = 26 Pack	
Verpackung	Pakete einzeln in Folie mit Einleger 26 Pakete auf Euro-Palette	
Erfüllt <u>alle</u> technischen Mindestanforderungen des EPLF		
des MMFA (Gruppe 1)	Ja	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de