



Fixrock® 035 VS/040 VS

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS/040 VS

Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- wärme- und schalldämmend
- durchgehend wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verlegen
- recycelbar
- Fixrock 035 VS, Dicke 100 bis 200 mm:
Befestigung mit nur 1 Dübel pro Platte möglich
(s. Hinweis auf der Rückseite)



Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS/040 VS

Anwendungsbereich

Wärme-, Schall- und Brandschutz von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Fixrock 035 VS/040 VS verfügt über eine außenseitige schwarze Vlieskaschierung. Die Vlieskaschierung hat lediglich eine optische Bedeutung.

Anwendungsempfehlung

Fassadenbekleidung mit offenen Fugen (> 5 mm), z. B. Naturstein.

Lieferprogramm

Fixrock 035 VS

Dicke mm	m ² /Paket	m ² /Großgebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
60	6,250	125,0	1,70
80	3,750	90,0	2,25
100	3,750	75,0	2,85
120	3,125	62,5	3,40
140	2,500	50,0	4,00
160	1,875	45,0	4,55
180	1,875	37,5	5,10
200	1,875	37,5	5,70
220	1,250	30,0	6,25
240	1,250	30,0	6,85

Plattenformat
L x B (mm) 1000 x 625

Fixrock 040 VS

Dicke mm	m ² /Paket	m ² /Großgebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
60	6,250	125,0	1,50
80	3,750	90,0	2,00
100	3,750	75,0	2,50
120	3,125	62,5	3,00
140	2,500	50,0	3,50
160	1,875	45,0	4,00
180	1,875	37,5	4,50
200	1,875	37,5	5,00
220	1,250	30,0	5,50
240	1,250	30,0	6,00

Plattenformat
L x B (mm) 1000 x 625

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 bzw. 0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086
Grenzabmaße für die Dicken	Ti	T3	DIN EN 823
Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P)	WL(P)	DIN EN 12087

Amtlich güteüberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.