

Profi-Silikat-Wandfarbe

1 Liter, 3 Liter, 5 Liter und 10 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Matt
- Die Profi-Silikat-Wandfarbe ist auf tragfähigem Kalk- und Zementputz, Beton, Backstein und Raufasertapete universell einsetzbar. Die lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Wandfarbe eignet sich bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung und eine extrem gute Haltbarkeit auch auf kritischen Untergründen erreicht. Höchste Farbtonbeständigkeit A1.

Verarbeitungsvorteile:

- hochdeckend
- diffusionsoffen
- lösemittelfrei

Anwendung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral.)
- Geeignet sind mineralische, poröse, saugfähige, wasserabweisende als auch organisch gebundene Flächen mit zumindest teilweise mineralischem Charakter.
- Bei Neuputz auf Trocknung und Festigkeit prüfen; eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen.
- Ausbrüche und Fehlstellen sorgfältig art- und strukturgleich ausbessern.

Hinweise:

- Aufbau: Untergrundeignung prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung gewährleisten. Die nicht zu behandelnden Flächen – insbesondere Glas, Keramik, Sohlbänke, Dehnfugen, Lackierungen und Eloxa – sorgfältig abdecken und vor Spritzern schützen. Profi-Silikat-Wandfarbe gleichmäßig und satt zweimal auftragen. Ungeeignete Untergründe sind minderfeste, ausblühfähige, gips- oder lehmhaltige Untergründe, Lackierungen und Kunststoffe, sowie glänzende, porenfreie, nicht tragfähige oder plasto-elastische Altanstriche.

- Rissige Untergründe putztechnisch sanieren. Flächen mit Spachtelstellen oder Haarrissen vollflächig mit einem Haftgrund vorbehandeln.
- Auf optisch anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Trocknungszeit: mindestens 12 Std. pro Anstrich
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.
- Wichtig: Nass in Nass arbeiten, eine geschlossene Fläche gleichzeitig bearbeiten, von oben bis unten, von links nach rechts.

Technische Daten:

Verbrauch:

120 – 140 g/m² je Anstrich auf glatten normal saugfähigen Untergründen, d. h. 1 Liter Profi-Silikat-Wandfarbe reicht für 6 – 8 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung:

Pinself und Streichwerkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen die Streichwerkzeuge in Wasser aufbewahren.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Kaliwasserglas, Wasser, <5% organische Additive, Kieselöl, Aluminiumsilikate, Kreide, silikatische Füllstoffe, Titandioxid.

Farbtöne:

- 7154 weiß

Wichtige Hinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>