

# Hartwachsöl Nature

0,25 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Merkmale:

- Für Innen
- Alle strapazierten Flächen aus alten und neuen Weich- und Harthölzern, wie z.B. Holzfußböden, Industriparkett, Holzpflaster, Treppen, Arbeitsplatten, Regale, Fensterbänke, Leimholz. Hartwachsöl Nature ist ein feuchtigkeitsregulierendes, farbloses Oberflächenprodukt. Die behandelten Flächen sind stark wasserabweisend und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1C.

### Verarbeitungsvorteile:

- für Fußböden
- wasserabweisend
- rutschhemmend

### Anwendung:

- Holzoberfläche muss geschliffen, sauber und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
- Während der Arbeitsgänge kann die Fläche mit sauberen Schuhen betreten werden.
- Behandelte Böden mind. 24 Std. lang nur mit Socken betreten.
- Während der Aushärtungszeit (8 – 10 Tage) ist die Fläche nicht belastbar und darf nicht mit Wasser behandelt werden. (Anfänglich schonende Behandlung erhöht die Lebensdauer!)
- Wirkt auf verschiedenen Flächen unterschiedlich.

### Hinweise:

- Hartwachsöl Nature kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. Ersten Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auftragen. Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest mit Pad einmassieren. Bei guter Belüftung 8 - 10 Std. trocknen lassen. Die Oberfläche kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Std.) überpoliert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Holzdielen können einzeln, vor dem Verlegen behandelt werden. Bei Hirnholz und stark saugenden Hölzern, wie Buche, etc. empfehlen wir zwei Arbeitsgänge wie zuvor beschrieben. Absolute Aushärtungszeit 8 - 10 Tage.

### Pflege:

- Saugen oder Fegen. Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

- Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
  - Eventuelle Haut im Gebinde vor Verwendung entfernen

## Technische Daten:

### Verbrauch:

Ca. 25 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Hartwachsöl Nature reicht für ca. 40 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag. Bei Holzpflaster und Buche kann sich der Verbrauch erhöhen (Bis Faktor 4 – Probeversuch).

### Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

### Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Lein-Öl, Soja-Öl und Sonnenblumen-Öl, Wachse, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe.

### Wichtige Hinweise:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700g /l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 12 g/l VOC.

**Mit Hartwachsöl Nature getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten.**

### Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <https://www.pnz.de>

### Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe  
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim  
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209  
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>