

Bauder PLANT E

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:		Elastomerbitumen Schweißbahn als obere Lage mit Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien
Oberfläche	oben:	Grünschiefer
	unten:	folienkaschiert
Trägereinlage	Art und Gewicht:	Polyestervlies 250 g/m²
Artikel Nummer		1724 0000
Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201:		DO/E1 PYE PV 200 S5
Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202:		BA PYE PV 200 S5

Eigenschaft nach DIN EN 13707	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,0
Breite	DIN EN 1848-1	m	1
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≤ -36
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ +120
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	längs: ≥ 1000 (±100) quer: ≥ 1000 (±100)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 45 (±5) quer: ≥ 45 (±5)
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren B	DIN EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Verhalten bei Brand von außen ^{a)}	DIN CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Widerstand gegen Durchwurzelung	FLL	-	bestanden
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
	DIN EN 1110	°C	

KLF = keine Leistung festgelegt

^{a)} Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
 Zertifizierungsnummer WPK: 021101 / 022101 / 023101 / 028101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201
 (06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

Bauder PLANT E

Produktinformationsblatt

Verfahren der Verwendung:		Elastomerbitumen Schweißbahn als obere Lage mit Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien
Oberfläche	oben:	Grünschiefer
	unten:	folienkaschiert
Trägereinlage	Art und Gewicht:	Polyestervlies 250 g/m²
Artikel Nummer		1724 0000
Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-201:		DO/E1 PYE PV 200 S5
Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202:		BA PYE PV 200 S 5

Produktbeschreibung	Elastomerbitumen Schweißbahn mit Träger aus Polyestervlies 250 g/m ² . Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien. Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard.
Einsatzbereiche	Elastomerbitumen Schweißbahn als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen oder als Bauwerksabdichtung.
Leistungsbeschreibung	BauderPLANT E vollflächig auf die erste Lage aufschweißen. Naht- und Stoßüberdeckung 8 –10 cm breit dicht verschweißen. Nähte und Stöße versetzt anordnen.
Lagerung	Bauder Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen ggf. vorzutemperieren.
Entsorgung	Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden. (Europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphaltteerfrei“)